

GWA Gesellschaft für Wasser- und Abwasserservice mbH

Niederlassung: Institut für Wasser- und Umweltanalytik

An der Ohratalsperre 99885 Luisenthal Telefon: 036257 43-0 Telefax: 036257 43-129 E-Mail: info@iwu-luisenthal.de Internet: www.iwu-luisenthal.de

Zulassungen:

- Akkreditierte Untersuchungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
- Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 Satz 2 TrinkwV 2001
- Bekanntgabe als Messstelle nach § 29b Bundes-Immisionsschutzgesetz
- Sachverständige Stelle zur Untersuchung von Abwasser gemäß § 8 ThürAbwEKVO
 - Untersuchungsstelle gemäß
- ThürDepEKVO, AbfKlärV, BioAbfV und DüVO

Bankverbindung: Sparkasse Mittelthüringen BLZ 820 510 00 Kontonummer 600 055 612 IBAN DE38 8205 1000 0600 0556 12 BIC HELADEF1WEM

Sitz der Gesellschaft Erfurt, Registergericht Amtsgericht Jena HRB 100051

Geschäftsführerin: Susanne Kaiser





NACHDRUCK

PRÜFBERICHT für Analysen-Nr. 2561960

Grund der Untersuchung: Korrosionschemische Untersuchung gemäß

DIN 50930 - Teil 6

Kunden- / AuftragsNummer: 10019 MessstellenNr: 11288

GWA mbH NL Institut für Wasser- und Umweltanalytik

An der Ohratalsperre 99885 Luisenthal

Hallesche Straße 132

99734

Wasser Verband Nordhausen

Nordhausen

Entnahmeort: Kleinbodungen Anlage: BB Kleinbodungen

Entnahmestelle: Kindergarten, Friedrich-Kiel-Straße 50

Entnahmepunkt: Keller, ZH neben Wasseruhr Prüfungszeitraum vom 13.08.2025 bis 20.08.2025

Angaben zur Probenahme

Probenahme am 13.08.2025 11:19 Uhr

Probenehmer Meißner

Probenahmeverfahren DIN ISO 5667-5:2011-02 / Zapfhahn

Infodruck

Datum: 11.09.2025

Seite 1 von 3

Probe 2561960 Seite 2 von 3

Parameter des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert		
Wassertemperatur	DIN 38404-4:1976-12	°C	18,8			
pH-Wert bei Wassertemperatur	DIN EN ISO 10523:2012-04		7,29	6,5 - 9,5		
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C	DIN EN 27888:1993-11	μS/cm	615			
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888:1993-11	μS/cm	686	2790		
Calcitlösekapazität	DIN 38404-10:2012-12	mg/l	-1,9	5,0		
pH-Wert der Calcitsättigung	DIN 38404-10:2012-12		7,27			
Gesamthärte	Berechnung Gesamthärte	°dH	18,7			
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-7:2005-12	mmol/l	4,02			
Titrationstemperatur der Säurekapazität	DIN 38404-4:1976-12	°C	26,1			
Basekapazität bis pH 8,2 bei Messtemperatur	DIN 38409-7:2005-12	mmol/l	0,41			
Titrationstemperatur der Basekapazität	DIN 38404-4:1976-12	°C	23,9			

Anionen

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert	
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	27,3	250	
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	24,7	50	
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	mg/l	102	250	

Kationen

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert		
Calcium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	92,5			
Magnesium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	25,0			
Natrium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	16,4	200		
Kalium	DIN EN ISO 14911:1999-12	mg/l	2,6			
Summe der Erdalkalien	DIN EN ISO 14911:1999-12	mmol/l	3,34			

Berechnete Parameter

Parameter	Verfahren	ı	Einheit	Wert	Gr	enzwert
Korrosionskoeffizient S nach DIN EN 12502-2 (Cu)	Berechnung S			3,7		
Korrosionskoeffizient S1 nach DIN EN 12502-3	Berechnung S1			0,8		
Korrosionskoeffizient S2 nach DIN EN 12502-3	Berechnung S2			7,3		

Sonstige Parameter

Parameter	Verfahren	Einheit	Wert	Grenzwert		
Sauerstoff, iodometrisch	DIN EN 25813:1993-01	mg/l	3,95			
Aluminium, gesamt	DIN EN ISO 11885:2009-09	mg/l	<0,005	0,200		
Gesamtphosphat	DIN EN ISO 15681-2:2005-05	mg/l P	0,019	2,20		
Silicium gesamt	DIN EN ISO 11885:2009-09	mg/l	7,63			
Totaler organisch gebundener Kohlenstoff	DIN EN 1484:2019-04	mg/l	0,32			

Probe 2561960 Seite 3 von 3

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfprotokoll genannten Proben.

Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfprotokolls bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

^{*} Bewertung als Grenzwertverletzung / >> Fremdvergabe / # nicht akkreditiert / n.a. nicht auswertbar / n.b. nicht bestimmbar

⁺ Überschreitung des technischen Maßnahmewertes / x Überschreitung des gesundheitlichen Orientierungswertes (A) Genormtes Prüfverfahren mit Modifizierung gemäß Anlagen zur Akkreditierungsurkunde Bei Angabe '<Wert' ist die Bestimmungsgrenze des Verfahrens angegeben